## 19日本国特許庁

fi 特許出願公開

# 公開特許公報

昭53—503

⑤ Int. Cl².
B 60 C 19/04

②1)特

識別記号

50日本分類 77 B 511 庁内整理番号 7166—37 ④公開 昭和53年(1978)1月6日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

63パンク防止空気入りタイヤ

願 昭51—74398

②出 願 昭51(1976)6月25日

⑫発 明 者 田草川孝

青梅市東青梅 4-14-13

同 松田明

東村山市恩多町2-29-1

70発 明 者 山内草

東村山市恩多町 2 - 29-1

同 塚原一実

田無市芝久保町 4-12-17

⑪出 願 人 ブリヂストンタイヤ株式会社

東京都中央区京橋1丁目1番地

ノ1

仰代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

### 明 細 書

/ 発明の名称 パンク防止空気入りタイヤ 2.特許請求の範囲

- 1 タイヤのトレッド内面に粘稠性シール層を有する空気入りタイヤにおいて、上記トレッドの少なくとも端部に相当するタイヤ内面傾斜位置にタイヤの周方向に配列した複数個のシール材流動防止リッジを設けたことを特徴とするパンク防止空気入りタイヤ。
- 2. 上記リッジが 0.5 ~ 3.0 mm の範囲の高さを 有する特許請求の範囲第 / 項記載のパンク防 止空気入りタイヤ。
- 3. 上記リッジをタイヤの周方向と平行配列した特許請求の範囲第/項または第2項配載のパンク防止空気入りタイヤ。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明はパンク防止空気入りタイヤに関する ものである。

タイヤが走行中に釘など路上の異物を踏んでタ イヤのトレッドを貫通しても充填空気の帰済を防 ※

止するため従来からパンク防止層付チューブレスタイヤが多数提案されている。これ等のタイヤに設けられた防止層としては、例えば特公昭 26 - 6934 号明細糖に配戦されているように走行中流動をおこさない材料から構成されるものがあるが、かかる材料より成るパンク防止層はシール性が悪い。またシール性をよくしたものとしては例えば特公昭3/-9489号や特開昭50-2/402号および73306号に記載されたものがあるが、これ等のパンク防止層は走行中に流動をおこし時面全幅に対するシール性が不満足であり且つパンク防止層のシール材の流動によりアンバランスをおこし使用上間顕がある。

本発明は上記のような従来の欠点を排除しパンク防止層を形成するシール材の流動を防止し、しかもシール性の良好なパンク防止空気入りタイヤを提供するものである。

この為本発射のタイヤのトレッド内面に粘稠性 シール層を有する空気入りタイヤにおいては、上 記トレッドの少なくとも端部に相当するタイヤ内 面傾斜位 横にタイヤの 周万向に配列した 複数個のシール 材流動 防止リッジを 設けたことを特徴とする。

以下本発明を図面により詳細に説明する。

那 / a 凶および第 / b 凶はリッジを設けた本発 明の一例タイヤを示するので、凶示するタイヤで はタイヤのトレッドノの蟾部に相当するタイヤ内 面傾斜位置にタイヤの周方向に4個のリッジ3を 散けたものである。このリッジョは特に第1日的 からわかるように一定のピッチで履方向に配列は れている。これ等の平行なリッジは各々を周方向 に適当なビッチでつないでもよく、又横断面方向 或は横断面方向に傾斜したリッジ 4 を適宜併用し ても良い。また上記リッジ3は第2四にポナ様に タイヤのサイドウォール部2に向り程ピッチを順 次狭くしていつてもよく、更に図示せぬがトレッ ドノ全面にリツジを設けても良いということはい うまでもない。リッジの方向は第1a.図に示す如 く、必らずしもタイヤの周方向と平行配列にする 必要はなく、他の目的を損わない限りジグザグ配

第 / a 図および第 / b 図に示すりツジ配置を有し、H - 0.7 mm、W - 0.7 mm、P - 5.0 mmのリツジチ本をトレッドの各端部に相当するタイヤ内面傾斜位置に配置した /95/70 HR/4タイヤを用いた。このタイヤにパンク防止層を積層するため先ずEP 84 X (日本合成ゴム社製 EP DM、沃葉価 - /2、商品名) 250 g、ポリプテン 300 R (出光石油化学社製平均分子量 - /330、98.9℃における粘度-850センチストークス (CSt)商品名) 200 gをブラベンダーで良く混練した後 n - へキサン/800gに溶解した。溶解前の混練配合物の粘度を高化式フローテスターで側定したところ温度 80℃、剪断速度 /00-1 sec の条件下で 7./2 × /03 ポイズであつた。

このようにして準備した液状ゴム配合物を先ず加圧タンクに入れ、タンク内圧力を 3 kg/cd 加えて噴霧器 と接続 し /93/70 HR /4 サイズのタイヤ内周面におけるトレッド / 相当位置を中心に両サイドウォール 2 の数大幅相当位置に亘る範囲を上記噴霧機によって流布を行った。この場合パンク防止層

列、千、鳥模様或は矢筈模様状などの配列とすることができる。

第3凶は上記リッジ3を拡大して示すものでリッジの高さ日は 0.5 mm より小であると粘稠性シール層 5 の 流動を防止することができず、また 3.0 mm より大になると製造上困難になるので 0.5 ~ 3.0 mm の 範囲とするのが好ましい。またリッジ3 の幅 W および関係 P はリッジの強度および粘稠性シール層 5 の流動防止効果が十分に得られるように W = 0.5 ~ 2.0 mm、 P = 0.5 ~ 10.0 mm の 範囲とするのが好ましい。

従来の粘稠性シール層を有するパンク防止タイヤでは上記リツジがないためシール層は例えば中央部へ流動集積しアンパランスをおとしたり、層にシール性の不十分なところが発生したが、本発明のタイヤでは上述の如くトレッドの内面にリツジを設けてあるためシール層の流動するのが防止される。

本発明を次の実施例により更に説明する。

## 寒 施 例

として粘稠性物質に変化した後等にトレッド相当 位置において凡そ厚みが / .5 mm になるように見当 をつけタイヤの周方向に均一に強布した。

上記タイヤをリム組し、内圧を 2.2 kg/cd 充填し、 直径が 1.7 m の表面が平滑な金属製ドラム上に 430 kg で圧着し、 /80 km/h の速度で 2 時間走行さ せた。走行後の粘稠層の表面温度は /00 ℃であつ た。

タイヤ内面を関べた結果シール材はリッジで中央部方向への流動をせき止められた形跡を示す者干の波状(横断面方向に)を呈していたが、先きては流動阻止は完全であつた。ここで特筆すべきとは、リッジの高さ且がシール材より成るパンク防止層の厚みより小さくともパンク防止層の延着でしているためタイヤの走行に基く温度の上昇に伴いシール材が多少軟化しても従来のタイヤにはみられない流動防止機能を発揮することである。

この様に本発明のタイヤは、トレッドに相当するタイヤ内面にリッジを設けることにより粘着材

の 流動が防止されるためパンク防止層は一定の機能を常に発揮するため利用価値は極めて大である。 4 図面の簡単な説明

第 / a 図はトレッドの蝶部に相当するタイヤ 内面傾斜位置にタイヤの周方向に平行にリッジを設けた本発明の一例のタイヤの部分平面図、第 / b 図は第 / a 図のタイヤの部分断面図、第 2 図は本 発明の他の例の部分断面図、第 3 図は第 / b 図の リッジ部の拡大図である。


/ … トレッド、 2 … サイドウォール部、 3 , 4 … リッジ、 5 … パンク防止層。

特 許 出 順 人 プリヂストンタイヤ株式会社


代理人弁理士 杉 村 晓 秀

同 争细十 杉 村 戦 作


第1a図




第1b図



第2図



第3図



**PAT-NO:** JP353000503A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 53000503 A

TITLE: PUNCTURE-PROOF PUEUMATIC

**TYRE** 

PUBN-DATE: January 6, 1978

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAKUSAGAWA, TAKASHI MATSUDA, AKIRA YAMAUCHI, MAKOTO TSUKAHARA, KAZUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

BRIDGESTONE CORP N/A

**APPL-NO:** JP51074398

APPL-DATE: June 25, 1976

**INT-CL (IPC):** B60C019/04

## ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a puncture-proof pneumatic tyre of the type, having a viscous sealing layer on the inside of tyre tread, in which means is provided for preventing flow of sealing material forming a puncture-preventing layer, without adversely affecting the sealing performance of the sealing material.

COPYRIGHT: (C)1978, JPO&Japio